Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI PORETEC NHL KALKPORENPUTZ 2 MM

Kat. č.: 3584

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Hydrofilná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna na mierne vlhké a zasolené murivo, ručné spracovanie**

Použitie: Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti: Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť, ručné spracovanie.

Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 2 mm, bez organických prísad

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 12 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy	celková hrúbka omietky: min. 20 mm
	jednotlivé vrstvy omietky: max. 20 mm
Spotreba vody	cca 6 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	cca 1,3 N/mm²
Objemová hmotnosť	cca 1550 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 6
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	cca 0,5 W/(m·K)
Obsah pórov	cca 28 %
Objem pórov	cca 45 %

Normy:
EN 998-1 (GP - CS I)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Pri spracovaní a tvrdnutí materiálu chrániť po dobu min. 3 dní pred pôsobením mrazu.

Podklad:
Na podklad sa nanesie kotviaci postrek **PROFI PORETEC NHL KALKVORSPRITZER**.

Z podkladu sa odstráni stará omietka, vyškriabu sa škáry, murivo sa očistí a nechá sa vysychať.

Spracovanie:
kontinuálna miešačka, bubnová miešačka

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Miešanie:
Miešať s čistou vodou. Doba miešania 8 až 10 minút. Nie je dovolené primiešavať iné materiály.

Pracovný postup:
Nanáša sa v jednej alebo viacerých vrstvách s celkovou hrúbkou omietky minimálne 20 mm (max. 20 mm v jednej vrstve).
V prípade viacvrstvového spracovania je nutné jednotlivé vrstvy omietky dobre vopred navlhčiť.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
3584	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

Skladovanie:
3584: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.