Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6 MM

Kat. č.: 3588

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Štuková omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie**

Použitie: Na povrchovú úpravu jadrových omietok na báze prirodzeného hydraulického vápna a sanačných omietok. Predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti: Nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, bez organických prísad

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 1–2 kg/m²/mm
Hrúbka vrstvy	min. 2 mm
Spotreba vody	cca 9–9,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	cca 1,2 N/mm²
Objemová hmotnosť	cca 1450 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 7
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	cca 0,5 W/(m·K)

Normy:
EN 998-1 (CR - CS I)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:
Podklad musí byť nosný, bez nečistôt a prachu a sklovitých vrstiev.

Silne nasiakavé podklady (staré omietky) je nutné vopred navlhčiť.

Spracovanie:
kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, ručné spracovanie

Miešanie:
Omietka sa spracováva ručne a mieša sa pomocou kontinuálnej alebo bubnovej miešačky. Mieša sa tak dlho, aby bola zmes homogénna, bez hrudiek. Priemerná doba miešania činí cca 4 minúty. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Pracovný postup:

Aplikáciu omietky možno vykonávať až po dodatočnom vyzretí jadrovej omietky po dobu 1 deň na 1 mm hrúbky. Namiešaná zmes sa nanáša na podklad pomocou hladidla v minimálnej hrúbke 2 mm. Pri nanášaní je treba dbať na to, aby nanášaná vrstva omietky mala rovnomernú hrúbku. Po zavädnutí sa povrch omietky zafilcuje gumovým hladidlom. Konečný náter musí vykazovať nízky difúzny odpor. Túto podmienku najlepšie spĺňa silikátový alebo vápenný náter. Povrch omietky je nutné chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením. Materiál nie je dovolené spracovávať pri nebezpečenstve mrazu.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
3588	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

Skladovanie:

3588: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.