Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI PORETEC WTA TRASS-EINLAGENPUTZ

Kat. č.: 3590, 3591

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Sanačná vápenná jednovrstvová biela omietka s prídavkom trasu**

Použitie: Na vlhké a zasolené murivo najmä pri renovácii historických stavieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Súčasť sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Ručné aj strojové spracovanie.

Vlastnosti: Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, výborná paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, odolnosť voči výkvetom, mrazuvzdornosť.

Zloženie: tras, vápno, perlit, vápencová drvina ≤ 1,2 mm, prísady, nízky podiel cementu

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 11 kg/m²/cm
Veľkosť zrna	1,2 mm
Hrúbka vrstvy	min. 20 mm
Spotreba vody	cca 5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	cca 2,2 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave	cca 1400 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 8
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	cca 0,5 W/(m·K)
Poréznosť	cca 45 obj. %

Normy:
EN 998-1 (R - CS II), WTA 2-9-04/D „Sanačné omietkové systémy“

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Pri spracovaní a po dobu tvrdnutia chrániť materiál pred pôsobením mrazu.

Podklad:
Podklad musí byť pevný, zbavený prachu a nesúdržných častíc. Pôvodnú narušenú omietku je potrebné odstrániť s presahom cca 70 cm nad hranicu viditeľnej vlhkosti na omietke. V murive treba vyškrabať škáry do hĺbky cca 2 cm a povrch muriva riadne očistiť. Prípadné hrubé nerovnosti a drážky je nutné vopred zaplniť maltou. Na podklad je potrebné aplikovať kotviaci postrek **PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER** a to sieťovito s 50% pokrytím.

Spracovanie:
omietací stroj, kontinuálna miešačka, bubnová miešačka

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Miešanie:
Materiál sa spracováva ručne a mieša sa pomocou kontinuálnej alebo bubnovej miešačky, priemerná doba miešania činí cca 3 až 5 minút, pozor nepremiešať! Pri strojovom spracovaní sa použije omietací stroj M-tec Duomix. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:
Minimálna hrúbka vrstvy je cca 20 mm. Omietku možno aj v jednom pracovnom kroku zafilcovať. Pri hrúbke vrstvy väčšej ako 25 mm a vysokej vlhkosti a zasolení muriva sa aplikácia vykonáva viacvrstvovo. Pri viacvrstvovej aplikácii je po nanesení a vyrovnaní povrch treba dostatočne zdrsniť. Pre uchytenie elektroinštalácie nemožno použiť sadru, ale rýchlotvrdnúci cementový tmel **PROFI KANTENKLEBER.** Konečný náter musí vykazovať nízky difúzny odpor. Túto podmienku najlepšie spĺňa silikátový alebo vápenný náter. Povrch omietky je nutné chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
3590	silo
3591	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta

Skladovanie:
3590: Minimálne 6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.
3591: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.