Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,4 MM

Kat. č.: 3614

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Štuková jemná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie**

Použitie: Na povrchovú úpravu jadrových omietok na báze prirodzeného hydraulického vápna a sanačných omietok. Predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti: Nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Zloženie: prirodzené hydraulické vápno, kremičitý piesok ≤ 0,4 mm, bez organických prísad

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 1–2 kg/m²/mm
Hrúbka vrstvy	min. 2 mm
Spotreba vody	cca 9–9,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	cca 1,2 N/mm²
Objemová hmotnosť	cca 1450 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 7
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	cca 0,5 W/(m·K)

Normy:
EN 998-1 (CR - CS I)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:
Podklad musí byť nosný, bez nečistôt a prachu a sklovitých vrstiev.

Vysoko savé podklady (napr. stará omietka) sa vopred navlhčia.

Spracovanie:
kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, ručné spracovanie

Miešanie:
Miešať v kontinuálnej alebo bubnovej miešačke alebo ručne kým nie sú odstránené hrudky. Čas miešania je cca 4 minúty. Nie je dovolené primiešavať iné materiály.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Pracovný postup:

Omietka sa nanáša pomocou hladidla a povrch sa zafilcuje.
Hrúbka omietky je minimálne 2 mm. Uistite sa, že je omietka nanesená v rovnomernej vrstve. Následné nátery musia byť vysoko priepustné. Silikátové farby obvykle vyžadujú dobu zrenia omietky cca 4 týždne, pri rešpektovaní jej karbonatácie.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
3614	vrece (40 kg); 35 vriec/paleta

Skladovanie:

3614: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.