

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMIETKA

### PROFI Poretex Sanierfeinputz

Kat. č.: 3660

Aktualizácia: 29.03.2023

- Produkt:** Vápenná prírodne biela štuková omietka
- Použitie:** Povrchová úprava omietok v sanačnom omietkovom systéme PROFÍ PORETEC WTA. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie, ručné spracovanie.
- Vlastnosti:** Vysoká paropriepustnosť, výborná spracovateľnosť, mrazuvzdornosť.
- Zloženie:** vápenný hydrát, drvina z vápenných mušlí  $\leq 0,6$  mm, prísady, nízky podiel bieleho cementu

#### Technické údaje:

<u>Spotreba materiálu</u>	cca 4 kg/m <sup>2</sup> /3 mm
<u>Hrúbka vrstvy</u>	min. 3 mm
<u>Spotreba vody</u>	cca 10,5 litrov čistej vody/vrece
<u>Pevnosť v tlaku</u>	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>
<u>Objemová hmotnosť v suchom stave</u>	$< 1600$ kg/m <sup>3</sup>
<u>Faktor difúzneho odporu <math>\mu</math></u>	cca 12
<u>Súčiniteľ tepelnej vodivosti <math>\lambda</math></u>	cca 0,7 W/(m·K)

#### Normy:

EN 998-1 (R - CS II)

#### Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

#### Podklad:

Podklad musí byť pevný, zbavený prachu a nesúdržných častíc a vyzretý.

Vhodnými podkladmi sú vápenné a vápennocementové omietky a omietky sanačného systému WTA. Pred nanosením štukovej omietky je nutné nechať podkladnú omietku vyzrieť za dodržania podmienky 1 deň zrenia na 1 mm hrúbky omietky.

#### Spracovanie:

kontinuálna miešačka, bubnová miešačka, nízkootáčkové miešadlo

#### Miešanie:

Materiál sa spracováva pomocou kontinuálnej alebo bubnovej miešačky, alebo ručne pomocou nízkootáčkového miešadla, priemerná doba miešania činí cca 3 minúty. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## Pracovní postup:

Materiál sa nanáša pomocou hladidla v minimálnej hrúbke vrstvy 3 mm a povrch sa zafilcuje. Pred náterom je nutné nechať vrchnú omietku vyzrieť po dobu minimálne 5 dní. Konečný náter musí vykazovať nízky difúzny odpor. Túto podmienku najlepšie spĺňa PROFIL SILIKÁTOVÁ FASÁDNA FARBA alebo PROFIL PORETEC VÁPENNÝ NÁTER. Povrch omietky je nutné chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením. Materiál nie je dovolené spracovávať pri nebezpečenstve mrazu.

## Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

## Balenie:

Kat. č. Balenie

3660 vrece (40 kg); 1.400 kg/paleta

## Skladovanie:

6 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

## Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz