Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI BAUKLEBER

Kat. č.: 3781

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Univerzálne cementové stavebné lepidlo a stierkovacia hmota pre vnútorné použitie**

Použitie: Na stierkovanie pórobetónu a omietok, bandážovanie prechodov materiálov pred omietaním. Na tenkovrstvové lepenie presných tvárnic z pórobetónu a ďalších materiálov, napr. keramického muriva a na lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb.

Vlastnosti: Dobrá prídržnosť k podkladu, vyhovuje požiadavkám ako lepidlo triedy C1T.

Zloženie: cement, vápencová drvina ≤ 0,6 mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 1,6 kg/m²/mm
Spotreba vody	cca 6,5–7 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku	3,5–7,5 N/mm² (CS III)
Pevnosť v ťahu pri ohybe	> 2,5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave	cca 1500 kg/m²
Faktor difúzneho odporu μ	cca 15
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	W/(m·K)
Kapilárna nasiakavosť	Wc0
Prídržnosť k pórobetónu a keramickým murovacím tvárniciam	> 0,5 N/mm²

Normy:
EN 998-1 (GP - CS III)

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad:
Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, rovný, bez výkvetov a nesmie byť zamrznutý.

Veľmi nasiakavé podklady (napr. pórobetón) je vhodné pred stierkovaním ošetriť penetračným prostriedkom **PROFI PRIMER 2802**, prašné podklady spevniť hĺbkovou penetráciou **PROFI UNI TIEFENGRUND**.

Spracovanie:
nízkootáčkové miešadlo, murárska lyžica, rovné hladidlo, zubové hladidlo

Miešanie:
Ručne pomocou vhodného nízkootáčkového miešadla. Pred použitím odporúčame nechať zmes cca 5 min odstáť a potom krátko domiešať. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Pracovný postup:

Pri stierkovaní stien sa aplikuje ručne v hrúbkach 3 až 6 mm pomocou hladkého nerezového hladidla. Pri lepení nasiakavých keramických obkladov a dlažieb sa aplikuje na podklad aj lepený prvok ručne pomocou hladidla. Pri lepení pórobetónového muriva sa nanáša na ložné a zvislé škáry lepených prvkov najmä pomocou špeciálnych zubových hladidiel a lyžíc. Lepidlo je vhodné aj pre ďalšie typy muriva a pri ich lepení sa lepidlo nanáša pomocou zubového hladidla. Týmto spôsobom je možné lepiť iba tie prvky, ktoré sú pre tento typ spracovania určené. V priebehu zrenia treba povrch naneseného materiálu chrániť pred rýchlym vyschnutím (prievanom a oslnením).

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
3781	vrece (25 kg); 48 vriec/paleta

Skladovanie:

3781: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.