Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI HLADENÁ STIERKA

PROFI Poretec Glättspachtel

Kat. č.: 4450

Aktualizácia: 22.06.2026

Produkt: **Prírodne biela jemná vápennocementová stierka s hladkým povrchom**

Použitie: Na povrchovú úpravu jadrových omietok tam, kde je vyžadovaný hladký povrch. Obzvlášť vhodná na sanačný systém PROFI PORETEC WTA. Vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie.

Vlastnosti: Biela farba, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, vodoodpudivosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Zloženie: vápno, biely cement, vápencová drvina ≤ 0,5 mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 1,5 kg/m²/mm
Trieda pevnosti	≥ 2 N/mm²
Hrúbka vrstvy	cca 2 mm
Spotreba vody	cca 5–6 litrov čistej vody/vrece
Objemová hmotnosť v suchom stave	cca 1400 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ	cca 18

Normy:
EN 998-1 (GP - CS II)

Teplota spracovania:
Omietanie nie je dovolené pri teplote vzduchu, materiálu a podkladu pod +5 °C.

Podklad:
Podklad musí byť pevný, suchý, zbavený prachu a nesúdržných častíc a musí byť dostatočne rovinný a vyzretý. Vhodnými podkladmi sú nosné vápenné a vápennocementové omietky.

Spracovanie:
bubnová miešačka, miešačka s núteným obehom, nízkootáčkové miešadlo

Miešanie:
Omietka sa spracováva pomocou nízkootáčkového miešadla alebo vhodnej miešačky. Mieša sa tak dlho, aby bola zmes homogénna, bez hrudiek. Priemerná doba miešania činí cca 2 minúty. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:
Aplikáciu omietky možno vykonávať až po dodatočnom vyzretí jadrovej omietky po dobu 1 deň na 1 mm hrúbky. Namiešaná zmes sa nanáša na podklad pomocou hladidla v minimálnej hrúbke 2 mm. Po zavädnutí sa povrch omietky zafilcuje penovým hladidlom alebo vyhladí oceľovým hladidlom. Konečný náter musí vykazovať nízky difúzny odpor. Túto podmienku najlepšie spĺňa **PROFI SILIKÁTOVÁ FASÁDNA FARBA** alebo **PROFI PORETEC VÁPENNÝ NÁTER**. Povrch omietky je nutné chrániť pred prievanom a priamym slnečným žiarením. Materiál nie je dovolené spracovávať pri nebezpečenstve mrazu.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný výrobcom.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
4450	vrece (25 kg); 40 vriec/paleta

Skladovanie:
4450: Minimálne 9 mesiacov od dátumu výroby v originálnom neporušenom obale na palete v suchom sklade. Chrániť pred vlhkom.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.