

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI DICHTBAND 120

Kat. č.: 4671, 4672

Aktualizácia: 13.10.2023

**Produkt:** Tesniaci pás na utesnenie škár

**Použitie:** Na pružné utesnenie prechodov stena/stena a stena/podlaha v cementových aj disperzných 1K a 2K hydroizolačných hmotách. Zabraňuje vzniku trhlín a prenikaniu vody do konštrukcie. Použitie na terasách, balkónoch aj v interiéri.

**Vlastnosti:** Vysoká prietlačnosť, vodeodolnosť, odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť nízkym aj vysokým teplotám.

**Zloženie:** Polypropylénová fólia potiahnutá obojstrannou fleecovou tkaninou

**Obrázok produktu:**



**Technické údaje:**

<u>Farba</u>	modrá
<u>Spotreba materiálu</u>	presah min. 5 cm
<u>Hrúbka vrstvy</u>	0,5 mm
<u>Teplotná odolnosť</u>	$\geq -20\text{ °C} / \leq +90\text{ °C}$
<u>Celková šírka</u>	12 cm
<u>Celková hmotnosť</u>	22 g/bm

**Teplota spracovania:**

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

**Podklad:**

Podklad musí byť pevný, nosný, z veľkej časti rovný, nesmie byť mastný a bez nesúdržných vrstiev.

**Spracovanie:**

murárska lyžica

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## Miešanie:

Na penetráciu podkladu sa použije **PROFI PRIMER K** alebo **PROFI BODENKONTAKT**. Po vyschnutí penetračného náteru sa natrie tesniaci pás hydroizolačnou hmotou s presahom 5 cm za tesniacu pásku.

Ako hydroizolačnú hmotu je možné použiť nasledujúce produkty z programu PROFÍ:

- PROFÍ DICHT 2K
- PROFÍ HS2K MULTIFLEX
- PROFÍ HS1K LEICHT
- PROFÍ DH

Tesniaci pás sa nareže na požadovanú dĺžku a vloží sa do ešte čerstvej hydroizolačnej hmoty. Nerovnosti je možné vyrovnať murárskou lyžicou. Potom je na tesniaci pás kompletne ešte raz nanosená hydroizolačná hmota.

Na ukončenie stykov stien a podlahy, rohov, priestupov potrubí atď. sú k dispozícii príslušné systémové produkty (napr.: roh k tesniacemu pásu - vnútorný a vonkajší, stupeň k tesniacemu pásu, tesniaca manžeta atď.).

## Upozornenie:

Náradie a znečistené miesta je nutné ihneď očistiť čistou vodou.

## Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.

## Balenie:

Kat. č. Balenie

4671 (50 bm/rolka)

4672 (10 bm/rolka)

## Skladovanie:

24 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz