

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI CLEANER EPOXI

Kat. č.: 5720

Aktualizace: 01.07.2025

**Produkt:** Speciální čistič k odstraňování zbytků epoxidových hmot

**Použití:** Pro odstraňování šlemů a dalších zbytků epoxidových pryskyřic, které mohou vznikat při zpracování spárovacích hmot na bázi reaktivních pryskyřic při spárování keramických obkladů a dlažeb nebo skleněné mozaiky v interiéru i exteriéru.

Lze použít také pro čištění přírodních (i hrubých) kamenů odolávajících kyselinám. Lze použít také pro odstraňování zbytků epoxidových pryskyřic na nářadí a nástrojích.

**Vlastnosti:** Snadná aplikace, vysoká účinnost, ihned připravený k použití.

**Složení:** rozpouštědla, organické kyseliny

### Technické údaje:

<u>Barva</u>	nažloutlá
<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 0,05–0,1 kg/m <sup>2</sup>
<u>Hodnota pH</u>	cca 2,5
<u>Objemová hmotnost</u>	cca 1,1 kg/l
<u>Konzistence</u>	tekutá

### Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +7 °C a pod +30 °C.

### Zpracování:

molitanová houba

### Pracovní postup:

Na suchý podklad se rozprašovačem nanese tenká vrstva roztoku a podle stupně znečištění a stáří povlaku se nechá působit po dobu až 5-30 minut. Poté se povrch očistí vlhkou houbou nebo bílým padem, popřípadě se použije voda a kartáč. Následně se povrch omyje dostatečným množstvím vody. Pozor: vhodnost použití a účinek je nutné bezpodmínečně otestovat na zkušební ploše. Povrchy citlivé na kyseliny mohou být nevratně přípravkem poškozeny. Materiály citlivé na rozpouštědla (dřevo, lakované povrchy apod.) musí být vhodným způsobem ochráněny. Příliš dlouhá doba působení přípravku může ovlivnit barvu spáry nebo spáru změkčit, popřípadě ji narušit. Proto se předem ověří délka působení přípravku na spáru. Pokud dojde ke změkčení spáry, pak je nutné povrch obkladu po delší dobu (1 den) chránit před mechanickou zátěží tak, aby spára opět vytvrdla.

### Zajištění kvality:

Dohled je prováděn výrobcem.

### Balení:

Kat. č. Balení  
5720 láhev (500 ml)

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## **Skladování:**

Minimálně 24 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

## **Odstraňování odpadu:**

Viz bezpečnostní list.

## **Bezpečnostní pokyny:**

Viz bezpečnostní list.

## **Profibaustoffe CZ, s.r.o.**

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz