

TKANINA PROFI ETICS (117S)

Kat. č.: 5811, 5812

Aktualizácia 7/2025

Produkt:	Sklovláknitá alkalivzdorná tkanina na vloženie do výstužnej vrstvy ETICS.	
Použitie:	Na vytvorenie výstužnej vrstvy na fasádach a v zatepľovacích systémoch s izolačnými doskami z EPS, XPS a minerálnej vlny.	
Vlastnosti:	Odolnosť voči zásadám, vysoká mechanická pevnosť a rozmerová stabilita	
Zloženie:	E-sklo, styrén-butadién	
Technické údaje:	Rozmer ôk:	3,5 x 4,8 mm ± 0,5 mm
	Plošná hmotnosť:	145 g/m ² ± 5 %
	Šírka role:	1 m
	Pevnosť v ťahu v stave dodania	min. 1500 N/5 cm osnova
	Pevnosť v ťahu v stave dodania	min. 1500 N/5 cm útok
	Pevnosť v ťahu po alkalickéj úprave	min. 1000 N/5 cm osnova
	Pevnosť v ťahu po alkalickéj úprave	min. 1000 N/5 cm útok
Teplota spracovania:	Počas spracovania musí byť teplota vzduchu, materiálu a podkladu nad +5 °C a pod +30 °C.	
Spracovanie:	murárska lyžica, zubové hladidlo, oceľové hladidlo	
Pracovný postup:	Na dosky nalepeného izolantu alebo na pripravenú fasádu sa zubovým hladidlom nanesie vrstva stierky v hrúbke minimálne 3 mm, do ktorej sa následne vloží výstužná tkanina. Tá musí byť uložená bez záhybov a riadne vypnutá. Presah pásov výstužnej tkaniny na všetkých stykoch (bočné aj čelné) musí byť najmenej 100 mm. Potom sa povrch výstužnej vrstvy upraví hladidlom do hladka. Po vytvrdnutí (spravidla 3–5 dní) slúži táto vrstva ako podklad pre konečnú povrchovú úpravu prefarbenou pastovitou omietkou alebo iným typom finálnej omietky.	
Zaistenie kvality:	Dohľad je vykonávaný výrobcom.	
Balenie:	5811 rola 50 m ² , 1650 m ² /paleta (33 rolí) 5812 rola 10 m ² , 1250 m ² /paleta (125 rolí)	
Skladovanie:	Tkaninu je možné vo zvislej polohe skladovať neobmedzene dlhú dobu v suchom sklade, pri teplotách -10 °C až +50 °C.	
Odstraňovanie odpadu:	Dodržujte platné predpisy pre nakladanie s odpadmi.	
Bezpečnostné pokyny:	Pri práci s tkaninou je nutné rešpektovať platné zákonné bezpečnostné predpisy.	

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

619 00 Brno

Tel.: +420 511 120 311

E-mail: info@profibaustoffe.cz

www.profibaustoffe.com