

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI HARDFIX

Kat. č.: 5925

Aktualizácia: 01.07.2025

- Produkt:** Profesionálne univerzálne lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a vysokou príľnavosťou a pevnosťou.
- Použitie:** Na lepenie kameňa, betónu, dreva, sadrokartónu, polykarbonátu, polyuretánu, PVC, keramiky, dlaždíc, skla, zrkadiel, smaltu, medi, olova, zinku, hliníka a nerez, v interiéri aj exteriéri.
- Vlastnosti:** Vodotesné, trvalo pružné odolné slanej aj sladkej vode, UV žiareniu a chlóru. Je pretierateľné farbami a príľnavé aj na vlhké povrchy.
- Zloženie:** MS polymér

Technické údaje:

<u>Farba</u>	mliečne biela
<u>Teplotná odolnosť</u>	-40 – +100 °C
<u>Doba tvrdnutia/zrenia</u>	2–3 mm/24 hodín (23 °C/50 % rel. vlhkosti)
<u>Hustota (+20 °C)</u>	cca 1,57 g/cm ³
<u>Tvrdosť Shore A</u>	cca 60 (ISO 868)
<u>Konzistencia pri spracovaní</u>	tixotropná pasta
<u>Vytvorenie škrupiny</u>	cca 10 minút (23 °C/50 % rel. vlhkosti)

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C a pod +40 °C.

Podklad:

Lepené plochy musia byť čisté, zbavené prachu, mastnoty, hrdze, hydrofobizačných prostriedkov atď. Použitie rozpúšťadlá musíme nechať pred lepením úplne odvetrať a pred ich použitím skontrolovať ich kompatibilitu s lepeným materiálom. Niektoré materiály odporúčame vopred obrúsiť a potom očistiť vhodnými rozpúšťadlami.

Spracovanie:

ručná vytlačovacia pištoľ

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Nanášame ručnou alebo pneumatickou pištoľou. Lepidlo sa nanáša jednostranne, lepené plochy sa k sebe priložia a silno pritlačí. Povrch je pretierateľný väčšinou bežných farieb (okrem alkydových). Počas vytvrdzovania zamedzte styku s nezreagovaným polyuretánovým tmelom. Po otvorení kartuše spotrebujte tmel do 24 hodín.

Špeciálne vlastnosti:

- vynikajúca príľnavosť k väčšine povrchov
- trvale elastický po vytvrdnutí, vysoká pevnosť
- vhodný pre široký rad tmeliacich a lepiacich prác
- krátky čas tvorby povrchovej šupky
- odolný vode, soli, chlóru
- pretierateľný väčšinou farieb
- odoláva pôsobeniu poveternostných vplyvov
- neobsahuje silikón, rozpúšťadlá, izokyanáty

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.

Balenie:

Kat. č. Balenie

5925 kartuša (290 ml); 12 kartuší/kartón

Skladovanie:

Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz