

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI ADHÉZNY MOSTÍK⁺

Kat. č.: 6030, 6031, 6032,
6035

PROFI Spachtelkontakt

Aktualizácia: 26.04.2023

Produkt: Univerzálny kontaktný mostík na hladké a problematické podklady vo vonkajšom i vnútornom prostredí

Použitie: Spojovacia vrstva medzi podkladmi (OSB alebo CETRIS dosky, keramické podklady, hladký betón, plochy so zbytkami asfaltových lepidiel apod.) a omietkou. Taktiež ako mostík na podlahy pred kladením ďalšej vrstvy.

Vlastnosti: Vynikajúca prídržnosť k podkladu, jednoduchá aplikácia, v konzistencii k okamžitému použitiu.

Zloženie: akrylátový kopolymér, kremičitý piesok $\leq 0,4$ mm, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu 0,3–0,4 kg/m²

Normy:

Technický návod TN 5/14-1 (TSUS Praha)

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, bez nečistôt a uvoľňujúcich sa častíc, bez prachu, bez zvyškov farby a oddebňovacích prípravkov a nesmie byť mastný.

Medzi rizikové podklady patria podklady vlhké, trvalo zavlhčené, biologicky napadnuté. Aplikáciu na rizikové podklady (plech, asfalt) je potrebné konzultovať s odborným pracovníkom spoločnosti Profibaustoffe CZ.

Spracovanie:

valček, štetec

Pracovný postup:

Pred aplikáciou je treba obsah balenia riadne premiešať. Neriedený výrobok sa nanáša pomocou molitanového valčeka alebo štetca. Náter aplikujte na miestach chránených pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom. Nadväzujúce stavebné konštrukcie je nutné chrániť proti možnému postreku. Pracovné náradie po práci umyte vodou. Prípadné škvrny spôsobené penetračným náterom mimo penetrované plochy urýchlene odstráňte s použitím dostatočného množstva vody.

Doba schnutia:

2 hodiny/hodín

Tento údaj platí pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. Pri nižších teplotách alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Balenie:

Kat. č. Balenie

6030 vedro (1 kg); 12 vedier/karton

6031 vedro (3 kg)

6032 vedro (5 kg)

6035 vedro (25 kg); 24 vedier/paleta

Skladovanie:

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz