

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI REPAKITT LEICHT

Kat. č.: 6045

Aktualizácia: 01.07.2025

- Produkt:** Opravný ľahčený tmel
- Použitie:** Extra ľahčený pastovitý tmel na jednoduché a rýchle opravy prasklín a defektov na stenách a stropoch v interiéri. Je vhodný na tmelenie omietok, sadrokartónu, betónu, muriva a pod. Je určený na opravu škár do šírky až 20 mm.
- Vlastnosti:** Pretierateľný, rýchloschnúci, po aplikácii sa neprepadá, veľmi jednoduché použitie, výborná príľnavosť k podkladu, minimálne zmrštenie, vysoká belosť.
- Zloženie:** akrylátová disperzia, ľahčené plnivá, prísady

Technické údaje:

<u>Farba</u>	biela
<u>Spotreba materiálu</u>	cca 0,4 kg/m ² /mm
<u>Ťahová prídržnosť</u>	cca 0,25 N/mm ²
<u>Objemová hmotnosť</u>	cca 400 kg/m ³

Teplota spracovania:

V priebehu spracovania a tuhnutia musí byť teplota vzduchu, materiálu a podkladu nad +8 °C a pod +30 °C.

Tieto podmienky je nutné dodržiavať počas spracovania až do úplného vytvrdnutia materiálu.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, pevný, bez nečistôt a prachu, bez výkvetov, mikroorganizmov a nesúdržných častíc, nesmie byť mastný a nesmie byť zamrznutý.

Podklad nesmie byť vlhký. Vrstvy starých náterov s nedostatočnou prídržnosťou je nutné odstrániť napr. oškrabaním. U omietok je nutné odstrániť uvoľnené zrnká piesku (prebrúsením a/alebo ometením). Na nasiakavé podklady je vhodné vykonať náter penetračným prípravkom **PROFI PRIMER 2802**. Pred aplikáciou tmelu je nutné nechať penetračný náter úplne vyschnúť.

Spracovanie:

murárska lyžica, oceľové hladidlo, špachtľa

Miešanie:

Tmel nie je nutné miešať, je pripravený na priamu aplikáciu.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Tmel sa naniesie do nerovností či prasklín v podklade vhodným nástrojom. Aplikuje sa v jednej alebo viacerých vrstvách, nasledujúca vrstva sa nanáša vždy po vyschnutí predchádzajúcej vrstvy, spravidla však postačí nanosenie jednej vrstvy. Ihneď po nanosení finálnej vrstvy sa povrch uhladí. V prípade potreby je možné po zaschnutí tmelu jeho povrch prebrúsiť. V prípade použitia na podklad s hrubšou štruktúrou sa povrch tmelu upraví do cca 20 minút po nanosení do požadovanej štruktúry napr. pomocou štetca, hubky či iného vhodného nástroja.

Zatmelený povrch sa po zaschnutí tmelu opatrí vhodným interiérovým náterom, napr. **PROFI EXTRA WEISS** alebo **PROFI MAL**. Na tmelené plochy nie je možné používať vápenné alebo silikátové nátery ani náterové hmoty bez dostatočného obsahu disperzného spojiva.

2 hodiny/hodín

Tento údaj platí pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Upozornenie:

Doba schnutia je závislá aj na nanesej hrúbke a pri nanosení väčšej hrúbky materiálu sa doba schnutia výrazne predlžuje.

Náradie je možné ihneď po použití čistiť vodou. Rovnako znečistené miesta je možné od čerstvého tmelu očistiť vodou.

Vysoké teploty značne skracujú dobu spracovania.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

Balenie:

Kat. č. Balenie

6045 vedro (1,1 kg)

Skladovanie:

Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz