

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI REPAKITT LEICHT

Kat. č.: 6045

Aktualizace: 14.06.2024

- Produkt:** Opravný lehčený tmel
- Použití:** Extra lehčený pastovitý tmel pro snadné a rychlé opravy prasklin a defektů na stěnách a stropích v interiéru. Je vhodný pro tmelení omítek, sádkartonu, betonu, zdiva apod. Je určen pro opravu spár do šířky až 20 mm.
- Vlastnosti:** Přetíratelný, rychleschnoucí, po aplikaci se nepropadá, velmi jednoduché použití, výborná přilnavost k podkladu, minimální smrštění, vysoká bělost.
- Složení:** akrylátová disperze, lehčená plniva, přísady

### Technické údaje:

<u>Barva</u>	bílá
<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 0,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
<u>Tahová přídržnost</u>	cca 0,25 N/mm <sup>2</sup>
<u>Objemová hmotnost</u>	cca 400 kg/m <sup>3</sup>

### Teplota zpracování:

V průběhu zpracování a tuhnutí musí být teplota vzduchu, materiálu a podkladu nad +8 °C a pod +30 °C.

Tyto podmínky je nutné dodržovat během zpracování až do úplného vytvrzení materiálu.

### Podklad:

Podklad musí být suchý, pevný, bez nečistot a prachu, bez výkvětů, mikroorganismů a nesoudržných částic, nesmí být mastný a nesmí být zmrzlý.

Podklad nesmí být vlhký. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné odstranit např. oškrábáním. U omítek je nutné odstranit uvolněná zrnka písku (přebroušením a/nebo ometením). Na savé podklady je vhodné provést nátěr penetračním přípravkem **PROFI PRIMER 2802**. Před aplikací tmelu je nutné nechat penetrační nátěr zcela vyschnout.

### Zpracování:

zednická lžice, ocelové hladítko, špachtle

### Míchání:

Tmel není nutné míchat, je připraven k přímé aplikaci.

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## Pracovní postup:

Tmel se nanese do nerovnosti či praskliny v podkladu vhodným nástrojem. Aplikuje se v jedné nebo více vrstvách, následující vrstva se nanáší vždy po vyschnutí předcházející vrstvy, zpravidla však postačí nanesení jedné vrstvy. Ihned po nanesení finální vrstvy se povrch uhladí. V případě potřeby lze po zaschnutí tmelu jeho povrch přebrousit. V případě použití na podklad s hrubší strukturou se povrch tmelu upraví do cca 20 minut po nanesení do požadované struktury např. pomocí štětce, houbičky či jiného vhodného nástroje.

Zatmelený povrch se po zaschnutí tmelu opatří vhodným interiérovým nátěrem, např. **PROFI EXTRA WEISS** nebo **PROFI MAL**. Na tmelené plochy není možné používat vápenné nebo silikátové nátěry ani nátěrové hmoty bez dostatečného obsahu disperzního pojiva.

## Doba schnutí:

2 hodiny/hodin

Tento údaj platí pro teplotu +20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 % . Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

## Upozornění:

Doba schnutí je závislá také na nanesené tloušťce a při nanesení větší tloušťky materiálu se doba schnutí výrazně prodlužuje.

Nářadí je možné ihned po použití čistit vodou. Rovněž znečištěná místa je možné od čerstvého tmele očistit vodou.

Vysoké teploty značně zkracují dobu zpracování.

## Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

## Balení:

Kat. č. Balení

6045 kbelík (1.1 kg)

## Skladování:

12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

## Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

## Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz