

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI EXTRA WEISS

Kat. č.: 6424

Aktualizace: 26.04.2023

- Produkt:** Interiérová malířská barva s extra vysokým stupněm bělosti
- Použití:** Nátěry starých a nových omítek, sádkartonových desek, dřevovláknitých desek a betonu v interiéru při náročných aplikacích v obytných prostorách, kancelářích, reprezentačních prostorách apod.
- Vlastnosti:** Výborná krycí schopnost, extra vysoká bělost, snadná zpracovatelnost, nekřehne, nepraská a neodlupuje se, omyvatelná, odolává otěru za sucha, dobrá paropropustnost.
- Složení:** voda, organické pojivo, přísady

Technické údaje:

<u>Spotřeba materiálu</u>	cca 0,15–0,20 kg/m ² na nátěr
<u>Přidrženost</u>	> 0,25 N/mm ²
<u>Obsah sušiny</u>	63–65 %
<u>Třída obruš</u>	Třída odolnosti 2 podle EN 13300

Normy:

EN 13300

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C a pod +30 °C.

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, nosný, bez uvolňujících se částic a výkvětů a nesmí být zmrzlý.

Všechny nečistoty, případně mastnoty, je zapotřebí nejprve odstranit. Staré minerální nátěry je třeba odstranit včetně nesoudržných částí. V případě nových omítek je třeba dodržet dobu zrání omítek cca 4 až 6 týdnů. Před nátěrem je nutno zkontrolovat alkalitu podkladu. Povrchy napadené plísní je nutno nejprve ošetřit vhodným fungicidním prostředkem. Staré omítky nutno penetrovat hloubkovou penetrací **PROFI UNI TIEFENGRUND**, zvýšenou savost podkladu snížit pomocí **PROFI PRIMER 2802**.

Ředění:

Základní nátěr ředit cca 10 až 20 % vody. Krycí nátěr ředit cca 5 % vody. Naředěnou barvu nelze dlouhodobě skladovat.

Zpracování:

štetec, váleček, stříkací zařízení Airless

Pracovní postup:

Barvu lze nanášet válečkem, štětcem nebo stříkáním (Airless). Není dovoleno míchat s jinými barvami.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Doba schnutí:

2–3 hodiny/hodin

Doba schnutí mezi jednotlivými nátěry: platí pro teplotu 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 65 %. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Upozornění:

Ihned po použití musí být vybavení a nářadí důkladně očištěno vodou.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Balení:

Kat. č. Balení

6424 kbelík (25 kg); 24 kbelíků/paleta

Skladování:

24 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz