Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI PORETEC TIEFENGRUND

Kat. č.: 6428, 6430

Aktualizácia: 18.06.2026

Produkt: **Hĺbkový penetračný a spevňujúci náter na báze vodného skla**

Použitie: K zjednoteniu nasiakavosti podkladov pred nanášaním omietok. Na spevnenie sprašujúcich minerálnych podkladov a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev. Je možné použiť na riedenie silikátových náterov.

Vlastnosti: Bezfarebný, dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, v konzistencii k okamžitému použitiu.

Zloženie: draselné vodné sklo, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 0,15–0,3 kg/m² na náter
Spotreba materiálu – podrobnosti	podľa nasiakavosti podkladu

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musia pri spracovaní a vysychaní byť nad +8 °C.

Podklad:

Vhodné podklady:

Vápenné a vápennocementové omietky a minerálne podklady

Nevhodné podklady:

Sadrové omietky, drevo, plasty, laky a disperzné nátery

Podklad musí byť suchý, bez prachu a nesmie byť zamrznutý.

Riedenie:

Riedenie vodou v pomere max. 1:2.

Spracovanie:

valček, štetec

Pracovný postup:

Možno nanášať valčekom alebo štetcom. V prípade dvojvrstvové aplikácie nutné aplikovať metódou "mokrý do mokrého". Pri aplikácii sa nesmie vytvoriť sklovitý povrch. Nemožno spracovávať pri silnom vetre, priamom slnečnom žiarení alebo za dažďa. Pozor na nebezpečenstvo neskoršieho zmrznutia pri následnom poklese teploty. Okolité plochy chrániť pred znečistením. Pri znečistení je nutné okamžite postihnuté plochy umyť vodou. Náradie po použití dôkladne umyť vodou.

Doba schnutia:

24 hodiny/hodín

Tento údaj platí pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Upozornenie:
Nadväzujúce plochy starostlivo chrániť. V prípade postriekania je nutné povrch okamžite očistiť.
Ihneď po použití musí byť zariadenie a náradie dôkladne očistené vodou.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
6428	fľaša (1 kg)
6430	kanister (10 kg); 48 kanistrov/paleta

Skladovanie:
Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.