

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI PORETEC TIEFENGRUND

Kat. č.: 6430

Aktualizácia: 29.03.2023

Produkt: Híbkový penetračný a spevňujúci náter na báze vodného skla

Použitie: K zjednoteniu nasiakavosti podkladov pred nanášaním omietok. Na spevnenie sprášujúcich minerálnych podkladov a k zlepšeniu prílnavosti následných vrstiev. Je možné použiť na riedenie silikátových náterov.

Vlastnosti: Bezfarebný, dobrá spracovateľnosť, vysoká paropriepustnosť, v konzistencii k okamžitému použitiu.

Zloženie: draselné vodné sklo, prísady

Technické údaje:

Spotreba materiálu cca 0,15–0,3 kg/m² na náter

Spotreba materiálu – podrobnosti podľa nasiakavosti podkladu

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +8 °C.

Podklad:

Vhodné podklady:

Vápenné a vápennocementové omietky a minerálne podklady

Nevhodné podklady:

Sadrové omietky, drevo, plasty, laky a disperzné nátery

Podklad musí byť suchý, bez prachu a nesmie byť zamrznutý.

Riedenie:

Riedenie vodou v pomere max. 1:2.

Spracovanie:

valček, štetec

Pracovný postup:

Možno nanášať valčekom alebo štetcom. V prípade dvojvrstvovej aplikácie nutné aplikovať metódou "mokrý do mokrého". Pri aplikácii sa nesmie vytvoriť sklovitý povrch. Nemožno spracovávať pri silnom vetre, priamom slnečnom žiarení alebo za dažďa. Pozor na nebezpečenstvo neskoršieho zmrznutia pri následnom poklese teploty. Okolité plochy chrániť pred znečistením. Pri znečistení je nutné okamžite postihnuté plochy umyť vodou. Nástroje po použití dôkladne umyť vodou.

Doba schnutia:

24 hodiny/hodín

Tento údaj platí pre teplotu +20 °C a 65 % relatívnu vlhkosť vzduchu. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Upozornenie:

Nadväzujúce plochy starostlivo chrániť. V prípade postriekania je nutné povrch okamžite očistiť. Ihneď po použití musí byť zariadenie a náradie dôkladne očistené vodou.

Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

Balenie:

Kat. č. Balenie

6430 kanister (10 kg); 48 kanisterov/paleta

Skladovanie:

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz