

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI UNI TIEFENGRUND

Kat. č.: 6431, 6433

Aktualizace: 01.07.2025

- Produkt:** Univerzální hloubkový penetrační nátěr
- Použití:** Ke sjednocení nasákavosti podkladu a zpevnění starých i nových nedostatečně pevných podkladů. Ke zlepšení přilnavosti následných vrstev. Není vhodný na disperzní podklady.
- Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, nízký difúzní odpor, odolnost vůči alkáliím, šetrný k životnímu prostředí, bez rozpouštědel.
- Složení:** organické pojivo, přísady

Technické údaje:

Spotřeba materiálu cca 0,15–0,3 kg/m² na nátěr

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Chránit fasádu prostřednictvím ochranných sítí před přímým působením slunečních paprsků a jinými účinky povětrnosti jako např. vítr, déšť atd.

Podklad:

Podklad musí být suchý, nesmí být zmrzlý a bez nečistot a prachu.

Zpracování:

váleček, štětec

Míchání:

Důkladně promíchat pomocí nízkootáčkového míchadla. Ředit lze čistou vodou podle zvyklosti max. do 5 %. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Pracovní postup:

Lze nanášet válečkem nebo štětcem. V případě dvouvrstvé aplikace nutno dodržet časovou prodlevu 24 hodin mezi jednotlivými nátěry. Nelze zpracovávat při silném větru, přímém slunečním záření nebo za deště. Pozor na nebezpečí pozdějšího zmrznutí při následném poklesu teploty. Okolní plochy chránit před znečištěním. Při +20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je nátěr po 4 hodinách suchý na povrchu a po 12 hodinách je již zcela suchý. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje.

12 hodiny/hodin

Upozornění:

Navazující plochy pečlivě chránit. V případě potřísnění je nutné povrch okamžitě očistit. Ihned po použití musí být vybavení a nářadí důkladně očištěno vodou.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Balení:

Kat. č. Balení

6431 kanystr (10 kg); 48 kanystrů/paleta

6433 kanystr (5 kg); 64 kanystrů/paleta

Skladování:

Minimálně 12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz