

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI SUPERFINAL

Kat. č.: 6460, 6461

Aktualizácia: 01.07.2025

- Produkt:** Pastovitá stierková hmota na finalizáciu škár sadrokartónových dosiek
- Použitie:** Na konečnú tenkovrstvovú úpravu sadrokartónových povrchov a ako finálna stierka na škáry vytmelené pomocou tmelu PROFÍ FUGENFLOT. Hmota má ľahkú brúsiteľnosť a je určená na ručné spracovanie vo vnútornom prostredí budov. Nie je vhodná do trvalo vlhkých a mokrých prevádzok.
- Vlastnosti:** Okamžite použiteľná, jemná, roztierateľná až do nulovej hrúbky, dobrá prídržnosť k podkladu, rýchloschnúca, vysoká belosť
- Zloženie:** voda, plnivá, organické spojivo, prísady

### Technické údaje:

<u>Farba</u>	biela
<u>Spotreba materiálu</u>	cca 0,3 kg/m <sup>2</sup> /mm
<u>Pevnosť v ťahu pri ohybe</u>	min. 50 N
<u>Prídržnosť</u>	min. 0,25 N/mm <sup>2</sup>
<u>Obsah sušiny</u>	cca 70 %
<u>Trieda reakcie na oheň</u>	A1

### Normy:

EN 13963

### Teplota spracovania:

V priebehu spracovania a tuhnutia musí byť teplota vzduchu, materiálu a podkladu nad +5 °C a pod +30 °C.

### Podklad:

Podklad musí byť pevný, suchý, bez nečistôt a prachu a nesmie byť zamrznutý.

### Spracovanie:

murárska lyžica, rovné hladidlo, špachtľa

### Miešanie:

Hmota je pripravená na priame použitie bez pridávania vody, ale pred použitím ju odporúčame dôkladne premiešať.

### Pracovný postup:

Hmota sa nanáša v hrúbke do 3 mm, pri nutnosti hrubšej vrstvy sa naniesie viackrát. Škáry v sadrokartóne sa najskôr vyplnia tmelom **PROFI FUGENFLOT**, pevnosť spojov je možné zvýšiť bandážovaním. Po zaschnutí tmelu sa naniesie tenká finálna vrstva **PROFI SUPERFINAL**. Po zaschnutí sa potrebné miesta ľahko prebrúsia sadrokartónárskou mriežkou. Finálna povrchová úprava sa vykoná 1–2 nátermi interiérovou maliarskou farbou **PROFI EXTRA WEISS** alebo **PROFI MAL**.

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



1–4 hodiny/hodín

Tento údaj platí pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Doba schnutia je značne závislá na hrúbke nanášanej vrstvy a nasiakavosti podkladu.

## Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný výrobcom.

## Balenie:

Kat. č. Balenie

6460 vedro (15 kg); 24 vedier/paleta

6461 vedro (5 kg); 45 vedier/paleta

## Skladovanie:

Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

## Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz