

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI PRIMER 2802

Kat. č.: 6810, 6811, 6812

Aktualizácia: 01.07.2025

**Produkt:** Univerzálny penetračný náter pre zníženie nasiakavosti minerálnych podkladov a zvýšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev

**Použitie:** Znižuje nasiakavosť bežných minerálnych podkladov (pórobetónu, tehlového muriva, pôvodných omietok apod.), pred aplikáciou lepiacich a stierkovacích hmôt, omietok a náterov. Zvyšuje ich prídržnosť k podkladu.

**Vlastnosti:** Na okamžité použitie, schopnosť prenikať do podkladu, použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí.

**Zloženie:** organické spojivo, prísady

### Technické údaje:

<u>Spotreba materiálu</u>	cca 0,1–0,2 kg/m <sup>2</sup> na náter
<u>Obsah sušiny</u>	cca 10 %
<u>Hodnota pH</u>	7–8

### Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C a pod +30 °C.

Chrániť fasádu prostredníctvom ochranných sietí pred priamym pôsobením slnečných lúčov a inými účinkami poveternosti ako napr. vietor, dážď atď.

### Podklad:

Podklad musí byť suchý, bez nečistôt a prachu, bez nesúdržných častíc a nesmie byť zamrznutý.

Podklady sa separačnými vlastnosťami (odformovacie prípravky, pôvodný náter) musí byť mechanicky očistené prípadne umyté vhodnými odmasťovačmi.

### Riedenie:

**PROFI PRIMER 2802** sa pri jednokrakovkej penetrácii neriedi. V prípade potreby viacnásobné penetrácia alebo u menej nasiakavých podkladov možno riediť s vodou v pomere max. 1: 1.

### Spracovanie:

valček, štetec, striekacie zariadenie Airless

### Pracovný postup:

Prostriedok **PROFI PRIMER 2802** sa nanáša na podklad rovnomerne natieraním (štetka, valček) alebo striekaním. Doba zasychania medzi penetračnými krokmi alebo následnou aplikáciou omietkových alebo stierkových vrstiev a náterov, sa pohybuje v závislosti na klimatických podmienkach prostredia v rozmedzí 4–6 hodín. Okolité plochy je potrebné chrániť pred znečistením. Znečistené plochy je treba ihneď umyť vodou.

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



4–6 hodiny/hodín

Tento údaj platí pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 65 %. Pri nižšej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

## Upozornenie:

Ihneď po použití musí byť zariadenie a náradie dôkladne očistené vodou. Nadväzujúce plochy chrániť starostlivým zakrytím.

## Zaistenie kvality:

Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnéj kontroly.

## Balenie:

Kat. č. Balenie

6810 fľaša (1 kg)

6811 kanister (5 kg); 64 kanistrov/paleta

6812 kanister (10 kg); 48 kanistrov/paleta

## Skladovanie:

Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

## Odstraňovanie odpadu:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Bezpečnostné pokyny:

Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz