Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA

PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe

Kat. č.: 7570

Aktualizácia: 18.06.2026

Produkt: **Vysoko akostný náter na akrylátovej báze pre vonkajšie použitie**

Použitie: Ako konečná povrchová úprava na nové a staré omietky, betón alebo k pretretiu starých disperzných omietok, náterov a lakov.

Vlastnosti: Dobrá krycia schopnosť, nízka nasiakavosť, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, univerzálne použitie, oteruvzdorná, obsahuje prísady proti rastu baktérií a plesní.

Zloženie: akrylátová disperzia, polyvinylacetátová disperzia, minerálne plnivá, pigmenty, konzervačný prostriedok, filmotvorná prísada, prísady, voda

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 0,15–0,25 kg/m² na náter
Prídržnosť	≥ 1 N/mm²
Ekvivalentná difúzna hrúbka (sd)	≤ 0,14 m
Mrazuvzdornosť	≥ 1 N/mm² po 15 cykloch
Vodotesnosť	≤ 2 l/m².30 min.

Teplota spracovania:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Pozor na nebezpečenstvo neskoršieho zmrznutia pri následnom poklese teploty. Nespracovávať pri teplote vzduchu, materiálu a podkladu nad +30 °C.

Nespracovávať pri priamom pôsobení slnečných lúčov, za dažďa alebo pri silnom vetre. Vziať do úvahy možnosť nočných mrazov.

Podklad:

Podklad musí byť suchý, bez prachu, nosný, nasiakavý, bez výkvetov a bez nečistôt.

Všetky nečistoty, prípadne mastnoty, je potrebné najskôr odstrániť. Staré minerálne nátery je potrebné odstrániť vrátane nesúdržných častí. V prípade nových omietok je treba dodržať dobu zrenia omietok cca 4 až 6 týždňov (v závislosti na hrúbke a klimatických podmienkach). Pred náterom je nutné skontrolovať alkalitu podkladu.
Staré omietky alebo nesúdržné podklady nutné penetrovať hĺbkovou penetráciou **PROFI UNI TIEFENGRUND**, zvýšenú nasiakavosť podkladu znížiť pomocou **PROFI PRIMER 2802**.

Spracovanie:

štetec, valček, vhodné striekacie zariadenie

Miešanie:

Dôkladne premiešať pomocou nízkootáčkového miešadla. Riediť možno čistou vodou, prvý náter max. do 10 % vody, druhý náter max. do 5 % vody. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Pracovný postup:
PROFI AKRYLÁTOVÚ FASÁDNU FARBU možno nanášať valčekom alebo štetcom. Postačujú dva nátery. Nemožno spracovávať pri silnom vetre, priamom slnečnom žiarení alebo za dažďa. Okolité plochy chrániť pred znečistením. Nie je dovolené miešať s inými farbami. Prácu v priebehu zmeny je nutné organizovať tak, aby sa ráno nezačínalo s nanášaním náterov na plochách, oslnených vychádzajúci slnkom (zvyčajne východná alebo juhovýchodná fasádna plocha). Riziko poškodenia diela hrozí predovšetkým v prípadoch chladných nocí a jasnej oblohy po ránu, kedy došlo opakovane (a to nielen u náterov PROFI) k lokálnym zmenám farebného odtieňa zatienených a nezatienených miest (napr. odtlačok lešenia na fasáde). Ide o dôsledok nerovnomerného ohrevu zrejúce vrstvy náteru od vychádzajúceho slnka.
Rovnako pri nanášaní fasádnej farby na plochy tvorené kombináciou rôznorodých stavebných materiálov môže dôjsť k tvorbe farebných odlišností vo fasádnej farbe.

Farebné odtiene:
PROFI AKRYLÁTOVÁ FASÁDNA FARBA sa dodáva vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka PROFI. Pre presnejší výber farebného odtieňa odporúčame prevedenie skúšobnej vzorky priamo na objekte. Za účelom zaručenia zhody farebného odtieňa je nutné spracovávať materiál dodaný z jednej výrobnej šarže. V prípade nutnosti spracovania materiálu z rôznych výrobných šarží je potrebné ich vzájomné premiešanie. Ďalej sa odporúča pred aplikáciou zhodu farebného odtieňa overiť na skúšobnej ploche. Pri nedodržaní vyššie uvedeného nemožno reklamácie vyplývajúce z prípadnej nezhody farebného odtieňa akceptovať.

Doba schnutia:
Pri +20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu schne náter 6 až 8 hodín. Povrch je odolný proti dažďu po 24 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Upozornenie:
Nadväzujúce plochy zo skla, keramiky, kovu a prírodného kameňa zakryť. Znečistenie okamžite odstráňte.
Dbajte na ďalšie upozornenie v našom cenníku, oddiel zatepľovacie systémy.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný výrobcom.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
7570	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta

Skladovanie:
Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.