

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



PROFI UNI PUTZGRUND PROBARVENÁ PROFI Uni Putzgrund eingefärbt

Kat. č.: 7978, 7979

Aktualizace: 28.03.2024

- Produkt:** Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky
- Použití:** Pro sjednocení savosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev k podkladu, a to zejména pastovitých strukturálních omítek a mozaikových omítek.
- Vlastnosti:** Dobrá zpracovatelnost, probarvená do požadovaného odstínu.
- Složení:** styren-akrylátové pojivo, silikonová emulze, minerální plniva, přísady, voda

Technické údaje:

Spotřeba materiálu cca 0,1–0,2 kg/m²

Normy:

ETAG 004

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Podle ÖNORM B 6400-1 použít k ochraně před nepříznivými povětrnostními podmínkami ochrannou síť. Nezpracovávat při teplotě vzduchu, materiálu a podkladu nad +30 °C.

Nezpracovávat při přímém působení slunečních paprsků, za deště nebo při silném větru. Vzít v úvahu možnost nočních mrazů.

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu a nesmí být zmrzlý.

Zpracování:

váleček, štětec, vhodné stříkací zařízení

Míchání:

Důkladně promíchat pomocí nízkootáčkového míchadla. Ředit lze čistou vodou podle zvyklosti max. do 5 %. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Pracovní postup:

Lze nanášet válečkem nebo štětcem, případně pomocí vhodného stříkacího zařízení. V případě dvouvrstvé aplikace nutno dodržet časovou prodlevu 24 hodin mezi jednotlivými nátěry. Nelze zpracovávat při silném větru, přímém slunečním záření nebo za deště. Pozor na nebezpečí pozdějšího zmrznutí při následném poklesu teploty.

Doba schnutí:

Při +20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je nátěr po 4 hodinách suchý na povrchu a po 12 hodinách je již zcela suchý. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly a ročně externím dohledem.

Balení:

Kat. č. Balení

7978 kbelík (20 kg); 24 kbelíků/paleta

7979 kbelík (5 kg); 75 kbelíků/paleta

Skladování:

12 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz