Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI UNI PUTZGRUND BIELA

PROFI Uni Putzgrund weiß

Kat. č.: 7981, 7982

Aktualizácia: 22.05.2026

Produkt: **Univerzálny penetračný náter pod pastózne omietky**

Použitie: K zjednoteniu nasiakavosti podkladu a k zlepšeniu priľnavosti následných vrstiev k podkladu a to najmä pastóznych štrukturálnych omietok a mozaikových omietok.

Vlastnosti: Dobrá spracovateľnosť, biela farba.

Zloženie: styrén-akrylátové spojivo, silikónová emulzia, minerálne plnivá, prísady, voda

Technické údaje:

Spotreba materiálu	cca 0,1–0,2 kg/m²

Normy:
ETAG 004

Teplota spracovania:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť nad +5 °C.

Podľa ÖNORM B 6400-1 použiť na ochranu pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami ochrannú sieť. Nespracovávať pri teplote vzduchu, materiálu a podkladu nad +30 °C.

Nespracovávať pri priamom pôsobení slnečných lúčov, za dažďa alebo pri silnom vetre. Vziať do úvahy možnosť nočných mrazov.

Podklad:
Podklad musí byť suchý, bez prachu a nesmie byť zamrznutý.

Spracovanie:
valček, štetec, vhodné striekacie zariadenie

Miešanie:
Dôkladne premiešať pomocou nízkootáčkového miešadla. Riediť možno čistou vodou podľa zvyklosti max. do 5 %. K zmesi nie je dovolené primiešavať cudzie materiály.

Pracovný postup:
Možno nanášať valčekom alebo štetcom, prípadne pomocou vhodného striekacieho zariadenia. Náter spravidla postačí aplikovať v jednej vrstve. V prípade dvojvrstvové aplikácie nutné dodržať časový odstup 24 hodín medzi jednotlivými nátermi. Nemožno spracovávať pri silnom vetre, priamom slnečnom žiarení alebo za dažďa. Pozor na nebezpečenstvo neskoršieho zmrznutia pri následnom poklese teploty. Okolité plochy chrániť pred znečistením.

Doba schnutia:
Pri +20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je náter po 4 hodinách suchý na povrchu a po 12 hodinách je už úplne suchý. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje.

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Zaistenie kvality:
Dohľad je vykonávaný prostredníctvom vlastnej výrobnej kontroly a ročne externým dohľadom.

Balenie:

Kat. č.	Balenie
7981	vedro (20 kg); 24 vedier/paleta
7982	vedro (5 kg); 75 vedier/paleta

Skladovanie:
Minimálne 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale. Chráňte pred mrazom, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.

Odstraňovanie odpadu:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné pokyny:
Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúceho vydania.