Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI MAL

Kat. č.: 9008
Aktualizácia 9/2021

Produkt: Interiérová maliarska farba so zvýšenou belosťou.

Použitie: Nátery starých i nových omietok, betónu, sadrokartónových dosiek a drevovláknitých dosiek vo vnútorných priestoroch–bytové, výrobné a predajné priestory, pivnice, sklady, garáže a pod.

Vlastnosti: Výborná krycia schopnosť, zvýšená belosť, ľahká spracovateľnosť, nepraská a neodlupuje sa, veľmi dobrá paropriepustnosť.

Technické údaje:

Zloženie:	akrylátová disperzia, plnivá, voda
Spotreba materiálu:	cca 0,15–0,20 kg/m^2 na 1 náter

Normy: -

Spracovanie:

Príprava podkladu:
Podklad musí byť čistý, suchý, bezprašný, nasiakavý, vyzretý, nesmie byť mastný. Všetky nečistoty, prípadne mastnoty, je potrebné najskôr odstrániť. Staré minerálne nátery je potrebné odstrániť vrátane nesúdržných častí. V prípade nových omietok je treba dodržať dobu zrenia omietok cca 4 až 6 týždňov. Pred náterom je nutné skontrolovať alkalitu podkladu. Povrchy napadnuté plesňou je nutné najprv ošetriť vhodným fungicídnym prostriedkom. Staré omietky nutné penetrovať hĺbkovou penetráciou PROFI Uni Tiefengrund, zvýšenú nasiakavosť podkladu znížiť pomocou PROFI Primer 2802.

Spôsob aplikácie:
Farbu možno nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním (Airless). Produkt aplikujte pri teplote podkladu a vzduchu vyššej ako 5 °C. Nie je dovolené miešať s inými farbami.

Riedenie:
Základný náter riediť cca 10 až 20 % vody
Krycí náter riediť cca 5 % vody.

Likvidácia odpadu: Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Skladovanie: 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok nesmie zmrznúť. Nariedenou farbu nemožno dlhodobo skladovať.

Balenie: Vedro 20 kg/paleta 480 kg (24 vedier).

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných údajov.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
619 00 Brno
Tel.: +420 543 213 303
E-mail: info@profibaustoffe.cz
www.profibaustoffe.com

Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu platnosti predchádzajúce vydania.