

Použití PROFI penetračních nátěrů a kontaktních můsteků

Datum vydání: 7. 8. 2025

PROFI penetrační nátěry a kontaktní můstky - použití

podklad	výrobek PROFI	konstrukce			vhodné pod							ředění	poznámka			
		stěna	strop	podlaha	vápenocementové omítky	sádrové omítky	sanační omítky	pastovité omítky	ETICS, lepicí a stěrkové hmoty	samonivelační stěrky	potěry	lepidla na obklady a dlažby	epoxidové a polyuretanové nátěry a stěrky	možnost ředění vodou		
savý	penetrační nátěry	PRIMER 2802	✓	✓		✓								LZE	lze ředit vodou max. 1:1	
		AUFBRENNSPERRE	✓	✓ ¹⁾			✓								ANO	koncentrát - nutné ředit vodou 1:3
		UNI TIEFENGRUND	✓	✓		✓									LZE	penetrace s hloubkovým účinkem, lze ředit přidáním max. 5 % vody
		PORETEC TIEFENGRUND	✓	✓								✓			LZE	vysoce paropropustná penetrace s hloubkovým účinkem, lze ředit vodou max. 1:2
		TIEFENGRUND EPOXI			✓							✓	✓	✓	NE	epoxidová 2K penetrace s hloubkovým a zpevňujícím účinkem (např. pro poškozené podklady)
		MULTIGRUND EPOXI			✓							✓	✓	✓	NE	epoxidová 2K penetrace, také na podklady s masnotami, pro zbytkovou vlhkost podkladu až 8 %
		PRIMER K	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	ANO	koncentrát - nutné ředit podle savosti a typu podkladu vodou 1:3 - 1:5
hladký	kontaktní můstky	PRIMER K21	✓	✓	✓	✓								LZE	podle savosti a typu podkladu aplikovat nefeděný v jedné vrstvě nebo ředit vodou 1:1 - 1:2	
		PUTZKONTAKT	✓	✓		✓	✓ ²⁾								NE	disperzní můstek s jemným plnivem
		HAFTMÖRTEL 0,6 mm nebo 1,2 mm	✓	✓		✓									NE	sypká směs, nutné smíchat s vodou a na podklad aplikovat zubovou stěrkou
		BODENKONTAKT			✓										LZE	jako můstek nefedit, jako penetrační nátěr lze ředit vodou max. 1:1 a použít pod stěrky s přídržností min. 1,5 N/mm ²
		ADHEZNI MŮSTEK*	✓	✓	✓	✓	✓ ²⁾								NE	disperzní můstek s hrubým plnivem
		MULTIGRUND EPOXI			✓							✓	✓	✓	NE	epoxidový 2K můstek pro zásep křemičitým pískem, také na podklady s masnotami, pro zbytkovou vlhkost podkladu až 8 %
		ADI PLUS			✓							✓			NE	příísada pro vytvoření živého kontaktního můstku aplikovaného zubovou stěrkou, rovněž jako zušlechťující přísada do betonů a malt
stěrka	podkladní nátěry	UNI PUTZGRUND	✓	✓										LZE	lze dodat jako bílý nebo probarvený do požadovaného odstínu, lze ředit přidáním max. 5 % vody	
		PUTZGRUND MO	✓	✓										LZE	ve třech základních odstínech, lze probarvit i do jiných odstínů, lze ředit přidáním max. 1 % vody	

¹⁾ pouze pro keramické a plynosilikátové stropy

²⁾ na hladké betonové podklady a vápenopískové cihly a bloky

